

# **НерудТрансСервис**

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**ИНН 7730670025 КПП 772401001**

**115211, Москва г, Каширское шоссе, дом № 55, корпус 5, этаж 1, помещение 1, комната 3А**

**тел, факс: (915) 262-55-34**

Наименование продукции	Щебеночно-песчаная смесь С 6 (0-20 мм) ГОСТ 25607-2009
Месторождение	Карталинское

ПАСПОРТ № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022г.

НА ФРАКЦИЮ (ИЛИ СМЕСЬ), ММ С 6 (0-20мм)

Наименование и адрес потребителя \_\_\_\_\_

Номер партии и количество щебня (кг) \_\_\_\_\_

Номер накладной \_\_\_\_\_

Номера вагонов \_\_\_\_\_

п\п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 25607-2009	Фактические показатели	
1.	Зерновой состав (полные остатки на контрольных ситах, %)			
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	120 мм	0	0
		80 мм	0	0
		40 мм	0	0
		20 мм	0-10	8,4
		10 мм	25-60	54,3
		5 мм	50-77	58,7
		2,5 мм	58-85	74,2
		0,63 мм	80-95	84,43
		0,16 мм	90-97	95,22
0,05 мм	95-100	100		
2.	Марка по водостойкости	В 1- В 2	В 1	
3.	Содержание зерен пластичной и игловатой формы в щебне, %	Не более 35 %	34,5	
4.	Марка прочности по дробимости	до 1400	1000	
5.	Марка по морозостойкости	F 25 и выше	200	
6.	Насыпная плотность, т/м <sup>3</sup>		1,44	
7.	Марка по пластичности	Пл 1 – Пл 3	Пл 1	
8.	Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов, ЕРН (Аэфф), Бк/кг	до 370	20	
9.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	Не более 5 %	4,78	

Начальник лаборатории \_\_\_\_\_

Куцолоп К.С.