

# **«НерудТрансСервис»**

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**ИНН 7730670025 КПП 772401001**

**115211, Москва г, Каширское шоссе, дом № 55, корпус 5, этаж 1, помещение 1, комната 3А**

**тел, факс: (915) 262-55-34**

Наименование продукции	Щебень ГОСТ 32703-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород
Месторождение	Карталинское

**ПАСПОРТ**

№

от « »

2022г.

НА ФРАКЦИЮ (ИЛИ СМЕСЬ), ММ

11,2-16

Наименование и адрес потребителя \_\_\_\_\_

Номер партии и количество щебня (кг) \_\_\_\_\_

Номер накладной \_\_\_\_\_

Номера вагонов \_\_\_\_\_

п\п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 32703-2014	Фактические показатели		
1.	Зерновой состав (Проходы через сито, % по массе)				
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	d/2	5,6 мм	От 0 до 5	0,11
		d	11,2 мм	От 0 до 20	18,2
		D	16 мм	От 90 до 100	92.68
		1.4D	22,4 мм	98-100	100
2D	31,5 мм	100	100		
		Марка	90/20		
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и иглообразной формы	Л10-Л50	Л 10 (8)		
3.	Содержание глины в комках, % по массе	0.25	0		
4.	Марка прочности по дробимости	до 1400	1200		
5.	Марка по сопротивлению дроблению и износу	От 0 до 50	10		
6.	Содержание зерен слабых пород, %	До 5	1		
7.	Морозостойкость габбро	F25 и выше	F150		
8.	Насыпная плотность, т/м <sup>3</sup>	-	1.41		
9.	Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов, ЕРН (Аэфф), Бк/кг	до 370	20		
10.	Класс и виды применения по удельной активности естественных радионуклидов	-	1: все виды использования		
11.	Содержание вредных компонентов и примесей	До 1,5%	0.5		
12.	Минералогический состав		Габбро-диабаз		
13.	Водопоглощение	-	0.65		
14.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 1%	1		

Начальник лаборатории \_\_\_\_\_

Куцолоп К.С.