

# **«НерудТрансСервис»**

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**ИНН 7730670025 КПП 772401001**

**115211, Москва г, Каширское шоссе, дом № 55, корпус 5, этаж 1, помещение 1, комната 3А**

**тел, факс: (915) 262-55-34**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Наименование продукции | Щебень ГОСТ 32703-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. |
| Месторождение          | Карталинское   |

**ПАСПОРТ** № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022г.

НА ФРАКЦИЮ ( ИЛИ СМЕСЬ), ММ 16-22,4

Наименование и адрес потребителя \_\_\_\_\_

Номер партии и количество щебня (кг) \_\_\_\_\_

Номер накладной \_\_\_\_\_

Номера вагонов \_\_\_\_\_

| п\п      | Наименование показателей  | Требования ГОСТ 32703-2014 | Фактические показатели    |      |
|----------|---|----------------------------|---------------------------|------|
| 1.       | Зерновой состав (Проходы через сито, % по массе)  |                            |                           |      |
|          | Размеры отверстий контрольных сит, мм   | d/2 8 мм                   | От 0 до 5                 | 1,2  |
|          |   | d 16 мм                    | От 0 до 35                | 34,5 |
|          |   | D 22,4 мм                  | От 85 до 100              | 100  |
|          |   | 1.4D 31,5 мм               | 100                       | 100  |
| 2D 45 мм | 100   | 100                        |                           |      |
|          |   | Марка                      | 85/35                     |      |
| 2.       | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловой формы                                | Л10-Л50                    | Л 10 (7,2)                |      |
| 3.       | Содержание глины в комках, % по массе   | 0.25                       | 0                         |      |
| 4.       | Марка прочности по дробимости   | до 1400                    | 1200                      |      |
| 5.       | Марка по сопротивлению дроблению и износу   | От 0 до 50                 | 10                        |      |
| 6.       | Содержание зерен слабых пород, %  | До 5                       | 1                         |      |
| 7.       | Морозостойкость габбро  | F25 и выше                 | F150                      |      |
| 8.       | Насыпная плотность, т/м <sup>3</sup>  | -                          | 1.37                      |      |
| 9.       | Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов, ЕРН (Аэфф), Бк/кг | до 370                     | 20                        |      |
| 10.      | Класс и виды применения по удельной активности естественных радионуклидов               | -                          | 1: все виды использования |      |
| 11.      | Содержание вредных компонентов и примесей   | До 1,5%                    | 0.5                       |      |
| 12.      | Минералогический состав   |                            | Габбро-диабаз             |      |
| 13.      | Водопоглощение  | -                          | 0.64                      |      |
| 14.      | Содержание пылевидных и глинистых частиц, %   | до 1%                      | 1,5%                      |      |

Начальник лаборатории \_\_\_\_\_

Куцолап К.С.