«НерудТрансСервис»

<u>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</u> ИНН 7730670025 КПП 772401001

115211, Москва г, Каширское шоссе, дом № 55, корпус 5, этаж 1, помещение 1, комната ЗА тел., факс: (915) 262-55-34

Наименование продукции	ГОСТ 7392-2014 «Щебень из плотных пород для балластного
	слоя железнодорожного пути»
Месторождение	Карталинское

ПАСПОРТ	$N_{\underline{0}}$	OT <u>«</u> »	2022г.
НА ФРАКЦИЮ (ИЛИ СМЕСЬ), ММ	[25-60	
Наименование и адрес потребителя Номер партии и количество щебня (кг)			
Номер накладной			
Номера вагонов			

N	Наименование показателя	Нормативное	Фактическое		
Π/Π		значение,	значение по		
		установленное по	результатам		
		ГОСТ 7392-2014	испытаний		
	Зерновой состав, % общей массы				
1	-полный остаток на сите 70	0	0		
	-полный остаток на сите 60	0-5	2,65		
	-полный остаток на сите 40	35-75	47,9		
	-полный остаток на сите 25	95-100	98,8		
2	Доля мелкого продукта, % общей массы, не более:	-	-		
	Содержание частиц размером менее 0.5 мм	до 5	0.25		
	Содержание частиц размером менее 0.16 мм	до 1	0.22		
3	Содержание зерен пластинчатой и игловатой	до18%	14,7		
	формы, % общей массы, не более				
4	Содержание зерен длиной больше или равных 100 мм, $\%$, не более	До 6	1		
5	Наличие органических примесей (для щебня из	Не должен	нет		
	осадочных и метаморфических пород), общей массы	содержать			
6	Наличие глины в комках	Не должен содержать	нет		
7	Марка по морозостойкости, не ниже	F 25 и выше	150		
8	Содержание зерен слабых пород, % общей массы, не	5	0		
	более	3	O		
9	Удельная эффективная активность БК/кг, не более	740	20		
10	Насыпная плотность, т/м3	-	1,38		
11	Марка прочности по дробимости	До 1400	1200		
12.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 1%	< 1		

Начальник ОТК	Куцолап К.	.C